reyfilm negro biodegradable

film negro biodegradable para acolchado

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	METODO
Dimensionales			
Espesor nominal	15	µm	ISO 4591
Mecánicas			
Resistencia a la tracción			
DM	20	MPa	ISO 527-3
DT	17	MPa	ISO 527-3
Alargamiento en el punto de rotura			
DM	200	%	ISO 527-3
DT	350	%	ISO 527-3
Resistencia al impacto (F50)			
Cara	130	g	ISO 7765-1
Ópticas			
Transmisión relativa de luz	< 3	%	EN 13655
Otras propiedades			
Observaciones	Film biodegradable en suelo según EN17033		

Los valores y resultados expresados en la presente Ficha de Producto son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Dado que las circunstancias y condiciones en que esta información pueda ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma. Los datos de este documento no constituyen especificaciones del producto, cuyas únicas referencias son las que aparecen en los respectivos contratos y/o pedidos.

Polígono Industrial La Red Norte, Calle la Red 8
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tel.: 955 631 540